

Popis

illbruck CT600 je kontaktné lepidlo s vysokou pevnosťou spoja po vytvrdnutí. Lepidlo je dodávané a aplikované ako sprej.

Forma dodania

- plechová dóza s objemom 500 ml
- 12 kusov v kartóne

Technická špecifikácia

Vlastnosti	Hodnota
Zloženie	Syntetická živica
Systém	Fyzikálne vytvrdzovanie
Objemová hmotnosť	1,22 g/cm ³
Viskozita (pri +20 °C)	sprejová konzistencia
Bod vznietenia	-40 °C
Čas odvetrania (pri 20°C)	2-3 minúty
Aplikačná teplota	+5 °C až +30 °C
Tepelná odolnosť	-20 °C až +65 °C
Skladovanie	+5°C až +25°C, v suchu a chlade
Doba skladovania	12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení

Príprava

- Podkladové plochy musia byť čisté, suché, odmastnené a bez akejkoľvek ďalšej kontaminácie, ktorá by mala negatívny vplyv na príľnavosť
- Na vyčistenie hladkých neporéznych plôch (kovy, plasty) použite čistič illbruck AA404

Spracovanie

- Dózu s lepidlom pred aplikáciou dôkladne pretraste
- Odstráňte viečko a natočte trysku podľa potreby
- Stlačte trysku a držte ju pri aplikácii cca 20 až 25 cm od podkladu. Lepidlo nanášajte rovnomerne
- Po ukončení aplikácie otočte dózu dnom hore a stlačte trysku. Takto ju vyčistíte a predídete tak jej zalepeniu a upchatiu

Aplikačná metóda pre nižšiu pevnosť

- Lepidlo aplikujte rovnomerne na jednu z dvoch podkladových plôch
- Pritlačte druhú lepenú plochu
- Minimálne jedna z plôch musí byť porézna

Aplikačná metóda pre trvalý spoj (vysoká pevnosť)



CT600

Sprejové kontaktné lepidlo



illbruck CT600 je ideálne na extrémne rýchlu fixáciu rôznych typov izolačných fólií a membrán navzájom alebo na podklady ako sú drevo, sadrokartón, drevotriekové a drevotriekové dosky, papier, plasty, textílie, korok a pod..

Hlavné výhody

- univerzálne kontaktné lepidlo
- veľmi rýchle schnutie
- vhodné pre porézne aj neporézne materiály
- integrovaná nastaviteľná tryska
- chemická formulácia umožňuje vytvoriť permanentný ale rozoberateľný spoj
- vysoká výdatnosť až 5m²

- Lepidlo aplikujte na všetky lepené porézne alebo neporézne podkladové plochy a nechajte odvetrať cca 2 až 3 minúty
- Lepené materiály pritlačte k sebe

Aplikačná metóda pre rozoberateľný dočasný spoj

- Lepidlo nasprejujte na jednu z lepených plôch
- Počkajte cca 3 až 5 minút
- Spojte/zlepte materiály k sebe

Výdatnosť

- až 5 m² z jednej dózy s objemom 500 ml

Čistenie

Na vyčistenie nevytvrdnutého lepidla z postriekaných plôch použite illbruck AA404.

Dôležité upozornenie

Lepidlo nie je vhodné na lepenie EPS a XPS dosiek.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com